

DESCRIPCIÓN: Afíx Hot Melt Transparente es un adhesivo hot melt termoplástico con base de etilenovinilacetato (EVA), resinas sintéticas y totalmente libre de carga.

Indicado para pegar bordes soft y rectos de papel, madera, laminados melamínicos, ABS, PS, PVC y PET sobre aglomerado, MDF o madera. Utilizado en máquinas aplicadoras de baja y media velocidad.

PROPIEDAD:

- ✓ Forma una película de color transparente.
- ✓ La viscosidad y demás características de este producto se mantienen estables aunque sea refundido repetidamente.

DATOS TÉCNICOS:

Viscosidad Brookfield a 150°C	65.000 a 75.000 mPas**
Apariencia:	Esferas incolores
Punto de Ablandamiento R&B:	85 a 100°C**
Densidad:	0,97 +/- 0,03 g/cm ³
Validez:	24 meses*

* Válido desde la fecha de fabricación que aparece en el envase. La validez está garantizada sólo para los productos en su envase original y sellado y las condiciones de almacenamiento se cumplen por lo dicho en esta hoja de datos.

* Especificaciones controladas por el Lab. de Control de Calidad (LCQ).

INSTRUCCIONES

DE USO:

Se recomienda que los materiales que serán pegados estén secos y sin polvo ni aceites. En los sustratos de madera la humedad debe estar de preferencia entre el 8 y 12 %. La temperatura ambiente puede influir en el pegado, tanto la del adhesivo como la de los materiales que serán pegados, por lo tanto se recomienda trabajar en un promedio de 20°C.

Recomendaciones:

Equipos Manuales

Temperatura de aplicación: entre 140 a 160°C.

Velocidad de la cinta de transporte: baja

Encoladoras Semi Automáticas

Temperatura de aplicación: entre 150 a 180°C.

Velocidad de la cinta de transporte: media

En cualquier parada de la maquinaria, se recomienda bajar la temperatura por la mitad, en relación a la temperatura de aplicación especificada.

Para limpiar los equipos se recomienda rasparlos en caliente con una espátula, también se puede usar el Arteclean TS 140 calentado (cerca de 150°C), quitando este producto por completo antes de volver a usarlos. Siempre consultar el fabricante del equipo.

ENVASE: Empaque en 10 kg, 2,5 kg y 1kg. Chequear con el Centro de Relación con el Cliente (CRC) acerca de otras posibilidades de envasado.

ALMACENAMIENTO: Mantener en lugar cubierto, seco y ventilado (temperatura entre 10 y 35°C). En estas condiciones el producto, en su embalaje original y cerrado, tiene garantía de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

ARTECOLA QUÍMICA

Arteccla Química S.A.
Rod. RS 239, 5801 - Zona Industrial 2
Caixa Postal 91 - 93700-000
Campo Bom / RS - Brasil
Tel.: (55) 51 3778.5200 | www.artecclaquimica.com.br

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá testá-los dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Arteccla. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

Revisão: 08.03.2018

Esta revisão anula e substitui todas anteriores

Página 1 de 2



HOJA TÉCNICA

Hot Melt Transparente



SEGURIDAD

Adhesivos hot-melt son aplicados en altas temperaturas y, en caso de contacto con la piel, pueden causar quemaduras graves. Antes de usar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido las informaciones contenidas en la Ficha de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ). Atención a los potenciales riesgos siguiendo todas las medidas de precaución, instrucciones de manipulación y consideraciones sobre disposición mencionadas na FISPQ, y en el embalaje.

Clase de riesgo para transporte (ONU) – No presenta riesgos.

Las FDS de este producto se pueden solicitar a través del correo electrónico o llamar a la Consultoría Técnica Artecola.

ESPECIALISTAS TÉCNICOS:

En caso de duda, nuestro equipo de especialistas técnicos está a su entera disposición para apoyo a la distancia o personal. Contáctenos a través del correo consultoria.tecnica@artecola.com.br o a través del teléfono +55 51 3778 5200 y hable directamente con nuestros especialistas!

ARTECOLA QUÍMICA

Artecola Química S.A.
Rod. RS 239, 5801 - Zona Industrial 2
Caixa Postal 91 - 93700-000
Campo Bom / RS - Brasil
Tel.: (55) 51 3778.5200 | www.artecolaquimica.com.br

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá testá-los dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

Revisão: 08.03.2018

Esta revisão anula e substitui todas anteriores

Página 2 de 2